

cod. S010 rev 01-22

DESCRIZIONE

Malta di leganti idraulici per intonaci da utilizzare, sempre mescolato con cemento. Questo prodotto è marcato CE secondo norma EN 998-1.

CARATTERISTICHE

Ottenuta dalla macinazione e miscelazione di materie prime naturali, (rocce di origine sedimentaria) che hanno subito precedentemente un processo industriale di trasformazione basato sulla somministrazione di calore e materie prime naturali capaci di esaltare al meglio le caratteristiche di idraulicità e lavorabilità del prodotto.

MODALITA' D'USO

Mescolare con acqua in betoniera nelle seguenti proporzioni in peso:

DATI TECNICI

polvere grigio chiara

	MISCELA 1	MISCELA 2
IDRAULICA	25 kg	50 kg
CEMENTO PORTLAND 32,5	50 kg	50 kg
SABBIA 0-5 mm (badili da 6,5 kg)	58/60	45/47
ACQUA	58/60 litri	52/54 litri
RAPPORTO LEGANTI/SABBIA	1/5	1/3

1

Miscela 1: per intonaco grezzo interno;

Miscela 2: per rinzafo, intonaco grezzo esterno, malta da muratura, sottofondi per pavimenti.

I valori sopra riportati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni ambientali di temperatura e umidità ideali, possono quindi variare dalle condizioni di posa in opera presso i cantieri.

granulometria $\leq 180 \mu\text{m}$:	80%
resistenza a compressione:	2,0 N/mm ²
massa volumica in mucchio:	1050 kg/m ³ circa
reazione a fuoco:	A1
Malta da intonaco per usi generali (GP)	

VOCE DI CAPITOLATO

Malta di leganti aerei e idraulici da utilizzare insieme al cemento Portland e sabbie, per realizzare malte da intonaco e allettamento, tipo IDRAULICA della C.Sgubbi Italiana.

AVVERTENZE

- non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +35°C;
- applicare su pareti prive di polvere, inumidite in estate e non gelate in inverno;
- non applicare su supporti in gesso;
- non applicare su supporti con superficie corticale non ben coesa ed ancorata al supporto;
- non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle ore successive;
- non applicare su supporti con irregolarità da livellare superiori a 5 mm;
- non applicare su sottofondi instabili, pannelli o intonaci a gesso, rivestimenti plastici e pareti già trattate con pitture;
- attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi;

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a rendere da 14 qli (56 sacchi).
Conservazione 12 mesi in confezioni integre al riparo dall'umidità.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.