

## S3022 – PITTURA SILOKSAN Linea “DECORAZIONE”

### DESCRIZIONE

SILOKSAN è una pittura silossanica in grado di fornire e garantire prestazioni elevate.

La pittura SILOKSAN ha un'eccellente idrorepellenza superando i valori previsti dalle norme DIN, mantenendo un'ottima permeabilità al vapore conforme a quanto previsto dalle norme DIN, elevata resistenza agli aggressivi chimici, elevata resistenza agli inquinanti atmosferici ed infine una notevole resistenza alla foto ossidazione (viraggio di tinta).

SILOKSAN risulta stabile ai cicli termici con un'ottima aderenza al supporto anche dopo prolungato invecchiamento.

Con la pittura SILOKSAN possiamo ottenere un'ottima idrorepellenza con caratteristiche di traspirabilità tipiche delle pitture a calce ed ai silicati evidenziato dal rapporto di prova rilasciato dall'UNIVERSITA' di VENEZIA

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

resa	6-8 lt/m <sup>2</sup> per applicazione
diluizione	con acqua prima mano al 20%-30% seconda 10%-15%
essiccazione	asciutto dopo 1 ora, sovrapplicabile dopo 24 ore
applicazione	pennello-rullo
pulizia	acqua

### POSA IN OPERA

Fondi idonei:

su intonaci e rasature nuove all'esterno esplica appieno le sue caratteristiche di traspiranza ed idrorepellenza. Può essere applicata anche su vecchie pitture ben ancorate; rimangono le forti caratteristiche di idrorepellenza, mentre la traspiranza è limitata per la presenza della vecchia pittura.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito.

In caso di vecchie pitture asportare eventuali parti in fase di distacco e/o rasare con opportuni rasanti. Applicare 1 mano di FONDO SILOKSAN quindi applicare 2 mani di PITTURA SILOKSAN nella tinta prescelta opportunamente diluito come da specifiche.

### NOTE TECNICHE

Colori:	bianco e colori di cartella;
Peso specifico:	1480±30 g/l;
Viscosità:	tixotropico;
Residuo secco:	58% ±2%;
Resistenza al lavaggio:	>15000 colpi di spazzola;
Adesione:	ottima Gt 0/5B;
Sfarinamento:	trascurabile;
Indice permeabilità al vapore:	$S_d = 0,14$ ;
Indice assorbimento d'acqua:	$W_{24} = 0,48 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0,5}$ ;
Diagramma di Künzel:	$S_d \times W_{24} = 0,067 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0,5}$ ;

segue PITTURA SILIKA – Linea **DECORAZIONE** – scheda informativa

## MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare una mano di FONDO SILOKSAN pronto all'uso. Dopo almeno 12 ore, applicare una mano di PITTURA SILOKSAN. Trascorse altre 24 ore, applicare una seconda mano di PITTURA SILOKSAN. Applicare con rullo o pennello, da pulire lavando con acqua.

## INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;  
Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata; C. Sgubbi Italiana Srl non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata; Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici; Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi; Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;

## CONFEZIONE

Fustino PP da 16 lt.

## STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

## USO

Pittura decorativa e protettiva per esterni.

## AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

## NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. Dati tecnici validi da luglio 2021.