

S3009/MTF – SCILABATURA 08 Linea “DECORAZIONE”**DESCRIZIONE**

SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 è un prodotto al campione riempitivo per la preparazione o finitura di superfici, per uso interno ed esterno, conforme alla norma DIN 18363, con silicato di potassio stabilizzato, pigmenti inorganici, polimeri, granulati di marmo e sabbie di quarzo con granulometria controllata fino a 0,8 mm. SCIALBATURA MTF è specifica per il riempimento e il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità, con la funzione di colmare eventuali minimi dislivelli rendendo planare la superficie e di omogeneizzare l'assorbimento del supporto e/o come finitura a spessore.

CARATTERISTICHE

SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 è particolarmente traspirante, con basso modulo elastico e può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco grezzo anche non uniforme, su vecchie pitture sintetiche, rivestimenti alla calce e finiture acrisilossaniche, anche su supporti con leggere cavillature e con difetti di omogeneità. Con applicazione in due passate si può ottenere uno spessore ottimale. Va esclusa l'applicazione su gesso in qualsiasi forma. Può essere utilizzato sia come riempitivo di leggeri dislivelli, sia come ponte di adesione tra vecchie finiture sintetiche e nuove finiture come le pitture ai silicati e/o ai silossani “linea decorazione”, sia lasciato tal quale dall'aspetto estetico pregevole. Rispondente alla norma DIN 18363 sui prodotti ai dispersione-silicati.

COMPOSIZIONE

Silicato di potassio stabilizzato;
Polveri di marmo selezionate in curva 0,3-0,8 mm;
Sabbie di quarzo con idonea granulometria;
Polimeri;
Pigmenti inorganici.

POSA IN OPERA

SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 va applicato a spruzzo o a pennello. Si sconsiglia l'applicazione a rullo. Il supporto deve essere stagionato, spolverato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione. Bagnare adeguatamente il supporto con acqua pulita. Nel caso di porzioni di intonaco con leggero spessore in fase di distacco, procedere con la totale asportazione; applicazione su queste zone di SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 in 1 o 2 passate in funzione del dislivello da colmare; applicare su tutte le superfici 2 mani dello stesso materiale e considerare il lavoro finito;

la SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 è pronta all'uso.

NOTE TECNICHE

Aspetto: denso;
Colore: bianco se usato come fondo;
di cartella o al campione in accordo con l'ufficio tecnico se realizzabile;
Peso specifico: 1600 ± 30 g/litro;
Granulometria aggregati: mm 0,80;

segue SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 – Linea **DECORAZIONE**

Viscosità:	tixotropico;
Residuo secco in peso:	69% ± 2% in peso;
Essiccazione:	asciutto al tatto 1-2 ore;
Sovrapplicabile:	dopo 24 ore;
Applicazione:	pennello, spruzzo;
Lavaggio attrezzi:	con acqua;
Resa media indicativa:	0,50-0,60 kg/m ² per mano in funzione del tipo di supporto.

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale,
valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 26 grammi/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello o a spruzzo, in una o due passate, di un prodotto riempitivo per la preparazione di superfici alla finitura, per uso interno ed esterno, composto da silicato di potassio stabilizzato, pigmenti inorganici, granulati di marmo, polimeri e sabbie di quarzo con granulometria controllata da 0,3-0,8 mm, con elevata traspirabilità, specifico per il riempimento e il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità, con la funzione di colmare eventuali minimi dislivelli rendendo planare la superficie e di omogeneizzare l'assorbimento del supporto e/o come finitura a spessore; (tipo SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 della C.Sgubbi Italiana Linea "DECORAZIONE").

m².....; €

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita e colore;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata; C.Sgubbi Italiana srl non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e sporco;

Non applicare su legno e gesso;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;

segue SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 – Linea **DECORAZIONE**

La SCIALBATURA MTF 0,3-0,8 deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

CONFEZIONE

Fustino PP da 20 kg.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

USO

Preparazione alla finitura di superfici interne ed esterne.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.