

INTONACO MANUALE IM30

Malta preconfezionata priva di cemento, da utilizzare a mano per la realizzazione di intonaci di fondo esterni o interni.
INTONACO MANUALE IM30 è conforme alla normativa EN 998-1.



Descrizione e caratteristiche del prodotto

INTONACO MANUALE IM30 della Linea Antico 2000 è una malta composta da una miscela di sabbie calcaree vagliate e selezionate con granulometria inferiore a 3 mm, regolatori di lavorabilità e calce idraulica naturale pura NHL5 conforme alla normativa EN 459-1.

Campi di impiego

INTONACO MANUALE IM30 essendo realizzato con l'impiego di sola calce idraulica naturale pura NHL5, consente di ottenere malte e intonaci con una ottima traspirabilità ed una elevata porosità ed è quindi particolarmente indicato nel restauro, nelle ristrutturazioni in genere e nella Bioedilizia.

Modalità d'uso

INTONACO MANUALE IM30 va impastato a mano con betoniera o trapano a basso numero di giri con la sola aggiunta di acqua pulita fino ad ottenere una miscela omogenea ed una buona lavorabilità per la posa in opera.

Ad applicazione avvenuta rifinire l'intonaco con frattazzo.

Su tutte le murature con tipologia mista in sassi e mattoni, dove non è prevista la prima mano di rinzafo, utilizzare INTONACO MANUALE IM30 applicato nello spessore minimo di 10 mm inserendo, con la tecnica dell'annegamento, una retina in fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 10x10 o 20x20.

Avvertenze

- Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +35°C;
- Inumidire bene i supporti in caso di forte vento;
- Applicare le malte su pareti inumidite in estate e non gelate in inverno;
- Durante la stagione calda mantenere umida la malta ed evitare forti insolazioni per evitare fenomeni di distacco;
- Nelle pareti esterne evitare il contatto con il marciapiede;
- Non aggiungere cemento o altri materiali negli impasti con INTONACO MANUALE IM30.

Confezioni

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 14 qli (56 sacchi).

Conservazione 8 mesi in confezioni integre al riparo dall'umidità.

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

Note

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato.

L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

Dati tecnici validi da Gennaio 2016.

Dati tecnici

Aspetto	Polvere nocciola
Granulometria	< 3 mm
Acqua d'impasto	20% ca
Resistenza a compressione (cat. CS II)	2,9 N/mm ²
Adesione su laterizio	0,2 N/mm ² FP:B
Assorbimento H ₂ O per capillarità	W 0
Coefficiente di permeabilità al vapore	$\mu \leq 10$
Coefficiente di conducibilità termico	$\lambda \leq 0,76$ W/mK
Reazione al fuoco	Classe A1
Malta da intonaco per usi generali (GP)	
Consumo	16 kg/m ² per 1 cm di spessore ca

I valori sopra riportati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni ambientali di temperatura e umidità ideali, possono quindi variare dalle condizioni di posa in opera presso i cantieri.

