



cod. S1000

MALTA PRONTA MF COLORATA

Malta premiscelata di classe M10, per la realizzazione delle murature in elevazione faccia a vista, bianca o colorata per mattoni in pasta molle. MALTA PRONTA MF COLORATA è conforme alla normativa UNI EN 998-2.

Avvertenze

- Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +35°C;
- Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive;
- Proteggere la muratura dalla pioggia per le prime 48 ore;
- Tenere puliti i mattoni durante la fase di lavorazione;
- Sono possibili variazioni di tonalità tra le diverse produzioni;
- Non mescolare MALTA PRONTA MF COLORATA colorata con altre sostanze.

Confezioni

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 14 qli (56 sacchi).

Conservazione 8 mesi in confezioni integre al riparo dall'umidità.

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

Note

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

Dati tecnici validi da Gennaio 2016.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

MALTA PRONTA MF COLORATA è una malta premiscelata di classe M10 a granulometria media, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici idrofobizzanti, per realizzare murature faccia a vista o semplicemente stuccare fughe di mattoni o rivestimenti in pietra.

Campi di impiego

Questa malta è stata studiata e realizzata per eseguire murature in elevazione faccia a vista e stuccare fughe di mattoni o pietre. La malta è idrofugata ed è realizzata in sei tonalità di colore: ANTRACITE - ROSA ANTICO - TUFO - SABBIA - NOCCIOLA - NOCCIOLA ROSATO (vedi ns. espositori presso rivendite edili) o BIANCA.

Su richiesta siamo in grado di fornire anche la MALTA PRONTA MF COLORATA per mattoni non assorbenti.

Modalità d'uso

Prima della messa in opera della MALTA PRONTA MF COLORATA, assicurarsi che i mattoni siano privi di polvere, oli, grassi o quant'altro, inoltre dovranno essere inumiditi leggermente soprattutto nella stagione più calda. Miscelare in betoniera, a mano o con idonea attrezzatura utilizzando il giusto quantitativo di acqua pulita (circa 4 lt per sacco da 25 kg). Eseguire il montaggio della muratura eliminando la malta in eccesso e mantenendo la muratura pulita durante le fasi della lavorazione. Terminata la fase plastica ripassare i giunti di malta con apposito ferro. Se necessario dopo circa 25 gg. è possibile procedere ad un lavaggio con detergente acido per ripulire eventuali tracce di malta.

Dati tecnici

Aspetto	Polvere colorata
Granulometria	< 1,4 mm (a richiesta con gran. < 3mm)
Acqua d'impasto	15-17 % ca
Resistenza a compressione classe M10	12 N/mm ²
Resistenza a flessione	3,5 N/mm ²
Adesione su laterizio	> 0,8 N/mm ² FP:B
Assorbimento H ₂ O per capillarità	W 2
Coefficiente di permeabilità al vapore	μ ≤ 15
Coefficiente di conducibilità termico	λ ≤ 0,76 W/mK
Modulo elastico	12,86 GPa
Reazione al fuoco	Classe A1
Massa volumica indurita	1700 kg/m ³
Massa volumica in mucchio	1540 kg/m ³
Tempo di impasto con frusta	3 min
Tempo di impasto in betoniera	5 min
Tempo di inizio presa	4 ore
Tempo di fine presa	6 ore
Consumo per stuccatura	5/6 kg/m ² su muro di mattoni
Consumo per allettamento	45 kg/m ² su muro di mattoni

I valori sopra riportati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni ambientali di temperatura e umidità ideali, possono quindi variare dalle condizioni di posa in opera presso i cantieri.

