

S3003 – TONACHINO SILIKA Linea “DECORAZIONE”**DESCRIZIONE**

Tonachino minerale a base di silicato di potassio, con funzione traspirante e protettiva, con elevato valore estetico. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri. Rispondente alle norme DIN 18363 sui prodotti ai dispersion-silicati.

Granulometrie disponibili mm 0,50 - 0,75 -1,00- 1,20 -1,50.

CARATTERISTICHE

Silicato di potassio stabilizzato;

Pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce;

Quarzi e graniglie di marmo bianco a granulometria controllata;

Additivi atti a conferire buona lavorabilità ed elasticità;

Esente da solventi.

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore.

Modalità d'applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene. Non diluire con acqua. Solo nelle giornate calde, si diluisca in quantità minima. Applicare una mano di FONDO SK diluito 2:1 con acqua (2 litri di FONDO SK, 1 litro d'acqua). Dopo almeno 24 ore, applicare il TONACHINO SILIKA con la cazzuola inox e stendere uniformemente col frattone d'acciaio. Per ottenere migliori risultati di omogeneità si consiglia di stendere il materiale a due mani. La prima mano consistrà in una rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda va rifinita col frattazzo di spugna, per ottenere un effetto nuvolato, o col frattone di plastica, per ottenere un effetto cromatico più omogeneo e ruvido. Spessore totale mm 3 circa. Subito dopo l'uso, pulire gli attrezzi lavandoli con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale, a base di silicato di potassio, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo ($S_d = \mu \times d = 0,120$ metri equivalenti d'aria) e basso assorbimento capillare (0,180 kg/ h/m²), rispondente alle norme DIN 18363 sui prodotti ai dispersion-silicati. Il supporto deve essere omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore. Applicare una mano di specifico fondo (tipo FONDO SK SGUBBI) diluito 2:1 con acqua; dopo almeno 24 ore applicare il tonachino in due passate, con la seconda frattazzata in finitura, granulometria e colore a scelta della Direzione Lavori (tipo TONACHINO SILIKA SGUBBI).
m²; €;

segue TONACHINO SILIKA – Linea DECORAZIONE

NOTE TECNICHE

Colori:	bianco e colori di cartella;
Peso specifico:	1,68 kg/dm ³ ;
pH:	9,5 - 10;
Permeabilità al vapore:	Sd = $\mu \times d = 0,120$ metri equivalenti d'aria;
Assorbimento d'acqua:	0,180 kg/ h/m ² ;
Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente;
Resa media:	(0,50) 0,8 - 1,0 kg/m ² /per una mano; (0,75) 1,5 - 1,8 kg/m ² /per una mano; (1,00) 1,8 - 2,0 kg/m ² /per una mano; (1,20) 2,2 - 2,5 kg/m ² /per una mano; (1,50) 2,6 - 2,8 kg/m ² /per una mano.

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata; Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

C. Sgubbi Italiana Srl non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
Il TONACHINO SILIKA deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

CONFEZIONE

Fustino PP da 25 Kg.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

USO

Tonachino in pasta decorativo e protettivo per interni ed esterni.

segue TONACHINO SILIKA – Linea DECORAZIONE – scheda informativa

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.